


# LDS 100




**Membrane d'étanchéité à l'air avec fonction pare-vapeur Sd >100 m. assurant une étanchéité durable et améliore des performances des isolants dans les toitures, murs et plafonds.**



En savoir plus ?  
Consultez notre documentation :  
**Guide de l'étanchéité à l'air :  
Nos solutions pour  
vos bâtiments.**



Sd > 100 m



## Domaine d'application :

- La membrane LDS 100 peut être mise en oeuvre :
- Dans les combles aménagés, conformément au CPT 3560 V2.
  - Dans les combles perdus, entre le plancher bois et l'isolant.
  - Dans les maisons à ossature bois, y compris avec une isolation par l'extérieur (DTU 31.2).
  - En mur, en complément d'un doublage avec AcoustiZAP® 2.



## Les + produit

- Valeur Sd élevée
- Compatible avec les laines minérales nues et revêtues kraft.
- S'associe à notre gamme d'adhésifs\* et mastics\*\* pour parfaire l'étanchéité à l'air pour un ouvrage durable.
- Différentes longueurs adaptées aux dimensions chantiers
- Produit sous DTA N° 20/13-287
- Produit souple et translucide

## Mise en œuvre

- Le CPT 3560 V2 constitue les règles de l'art pour les travaux d'isolation des combles avec des laines minérales en panneaux ou rouleaux pour les bâtiments neufs ou rénovés. Il spécifie que la membrane d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau doit être

interdépendante avec Sd >18 m.

- En matière de sécurité au feu le pare-vapeur LDS 100 n'est pas destiné à constituer la face plafond de locaux occupés en bâtiments habitation collectifs ou dans les bâtiments recevant du public (ERP).

## Caractéristiques techniques

Masse surfacique	100 g/m <sup>2</sup> (+/-10 %)
Valeur Sd ( EN 1931 )	= 100 m (+50 m/- 0 m)
Résistance à la rupture ( EN 12311-1 ) en N/5 cm	longitudinal : >130 / transversal : > 110
Résistance à la déchirure au clou ( EN 12310 ) en N	longitudinal : > 60 / transversal : > 60
Tenue en température	- 30 °C à + 80 °C
Poids d'un rouleau	env. 18.5 kg ( 2 m x 50 m )
Réaction au feu ( EN 13501 )	E

## Conditionnements

Épaisseur µm	Poids g/m <sup>2</sup>	Sd	Couleur	Longueur m	Largeur m	m <sup>2</sup> / rouleau	Rouleaux/ palette	m <sup>2</sup> / palette	Code KI
200	185	>100 m	transparent	50	1,50	75	80	6000	2442908
200	185	>100 m	transparent	50	2,60	130	46	5980	2416690
200	185	>100 m	transparent	50	6,00	300	15	4500	*2442909
250	185	>100 m	transparent	25	0,60	15	192	2880	**2442910

\* Sur commande avec 4 à 6 semaines de délai. \*\* Anciennement LDS 100 MOB.

Unité de vente : le rouleau